

Дополнительное соглашение
к Договору поставки и Счету на оплату

Условия

приобретения, транспортировки, хранения и использования
оцинкованного стального проката и оцинкованных изделий

Редакция 3.1 от 19.05.2020г

Юридическое или физическое лицо, в силу Ст.438 ГК РФ, оплачивая денежные средства на основании счета на оплату и/или договора поставки, принимая от Поставщика товар, заявляет свое согласие с условиями приобретения товара, поименованного в счете или приложении к договору, в том числе с настоящими условиями приобретения оцинкованного стального проката или оцинкованных изделий из стали.

Если в счете на оплату и/или спецификации к договору стороны не согласовали иное, товар соответствует обычному качеству и нормальной точности, с учетом формы, типа и размеров проката и/или изделий,
Поставщик сам определяет тип и толщину покрытия:

Горячоцинкованный. Покрытие светло-серое, соответствует требованиями ГОСТ 9.307-89, с толщиной 40-200 мкм. Допускаются крупинки гарцинка, рябизна, риски, царапины, следы захвата подъемными механизмами, восстановление непокрытых участков, разнотолщинность покрытия и наплыты, удаление которых, производится Поставщиком за дополнительную плату или самим Покупателем.

Из предварительно оцинкованной листовой холоднокатаной или горячекатаной травленой стали.
Покрытие светло-серое, допускается наличие узора, соответствует требованиям ГОСТ Р 52246-2004, с толщиной 4-18 мкм, разнотолщинность покрытия и наплыты минимальны. Допускаются темные точки, дорожки (следы), шероховатость, матовый или размытый узор кристаллизации.

Электрохимическим способом (гальваника). Покрытие светло-серое с отливами и переливами различных оттенков, соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86, с толщиной 3-15 мкм. Допускаются точки, штрихи, следы обработки, волнистость, темные или светлые полосы или пятна, неоднотонность цвета.

Покупатель принимает товар по внешнему виду и количеству в момент его получения от Поставщика, транспортирует, хранит и использует его с соблюдением следующих требований:

1. Горячоцинкованные прокат и изделия
 - а) перевозятся в открытых или закрытых кузовах, полуwagonах;
 - б) хранятся на открытых или закрытых складах, в условиях, исключающих механические повреждения поверхности, взаимодействие покрытия с химически активными веществами или их парами, в том числе с бензином, ацетоном, смазками, кислотами, щелочами, а так же растворами на их основе.
2. Прокат и изделия, изготовленные из предварительно оцинкованной стали или с электрохимическим (гальваническим) покрытием:
 - а) перевозятся в закрытых или тентованных транспортных средствах, исключающих попадание прямых солнечных лучей, осадков в виде дождя или снега, образование наледи и механических воздействий;
 - б) хранятся в закрытых отапливаемых или не отапливаемых складах, с естественной вентиляцией, в условиях, исключающих механические повреждения, воздействия сильных перепадов температуры и влажности, а так же взаимодействие покрытия с химически активными веществами или их парами, в том числе с бензином, ацетоном, смазками, кислотами, щелочами и растворами на их основе.
 - в) не допускается укрывать прокат или изделия с цинковыми покрытиями полиэтиленовой пленкой или иными воздухонепроницаемыми материалами.
3. В целях сохранения целостности и долговечности покрытий, при обработке и использовании оцинкованных изделий следует избегать воздействия паров химически активных веществ, не допускается использование очищающих составов и жидкостей, содержащих химически активные компоненты, СОЖ (смазочно-охлаждающих жидкостей). Изделия из предварительно оцинкованной листовой стали подлежат использованию в течение 30 дней с момента их приобретения.