

**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

Технические условия

Thermomechanically hardened steel bars for reinforced concrete constructions. Specifications

МКС 77.140.15

Дата введения 1996—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на термомеханически упрочненную арматурную сталь гладкую и периодического профиля диаметром 6—40 мм, предназначенную для армирования железобетонных конструкций.

Стандарт содержит сертификационные требования к термомеханически упрочненной арматурной стали для железобетонных конструкций.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 380—94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 2999—75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

ГОСТ 5781—82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 7564—97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

ГОСТ 7565—81 (ИСО 377-2—89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава

ГОСТ 7566—94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 10243—75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры

ГОСТ 12004—81 Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение

ГОСТ 12344—88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода

ГОСТ 12345—2001 (ИСО 671—82, ИСО 4935—89) Стали легированные и высоколегированные.

Методы определения серы

ГОСТ 12346—78 (ИСО 439—82, ИСО 4829-1—86) Стали легированные и высоколегированные.

Методы определения кремния

ГОСТ 12347—77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора

ГОСТ 12348—78 (ИСО 629—82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца

ГОСТ 12350—78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома

ГОСТ 12352—81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля

ГОСТ 12355—78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди
 ГОСТ 12356—81 Стали легированные и высоколегированные. Метод определения титана
 ГОСТ 12357—84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия
 ГОСТ 12358—82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения мышьяка
 ГОСТ 12359—99 (ИСО 4945—77) Стали углеродистые, легированные и высоколегированные.

Методы определения азота

ГОСТ 12360—82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора

ГОСТ 14019—80 (ИСО 7438—85) Металлы. Методы испытания на изгиб

ГОСТ 14098—91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 18895—97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

3 Определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 арматурная сталь периодического профиля: Стержни с равномерно расположенными на их поверхности под углом к продольной оси стержня поперечными выступами (рифлением) для улучшения сцепления с бетоном.

3.2 арматурная сталь гладкая: Круглые стержни с гладкой поверхностью, не имеющей рифле-ния для улучшения сцепления с бетоном.

3.3 класс прочности: Установленное стандартом нормируемое значение физического или условного предела текучести стали.

3.4 угол наклона поперечных выступов: Угол между поперечными выступами (рифлением) и продольной осью стержня.

3.5 шаг поперечных выступов: Расстояние между центрами двух последовательных поперечных выступов, измеренное параллельно продольной оси стержня.

3.6 высота поперечных выступов: Расстояние от наивысшей точки поперечного выступа до поверхности сердцевины стержня периодического профиля, измеренное под прямым углом к продольной оси стержня.

3.7 номинальный диаметр арматурной стали периодического профиля (номер профиля): Диаметр равновеликого по площади поперечного сечения круглого гладкого стержня (таблица 1).

3.8 номинальная площадь поперечного сечения: Площадь поперечного сечения, эквивалентная площади поперечного сечения круглого гладкого стержня того же номинального диаметра.

4 Основные параметры и размеры

4.1 Арматурную сталь подразделяют на классы в зависимости:

- от механических свойств — классы прочности (установленного стандартом нормируемого значения условного или физического предела текучести в ньютонах на квадратный миллиметр);

- от эксплуатационных характеристик — на свариваемую (индекс С), стойкую против коррозионного растрескивания (индекс К).

4.2 Арматурную сталь изготавливают классов: At400C, At500C, At600, At600C, At600K, At800, At800K, At1000, At1000K и At1200.

4.3 Арматурную сталь изготавливают с периодическим профилем согласно рисунку 1 или ГОСТ 5781.

Размеры периодического профиля, соответствующего рисунку 1, приведены в таблице 1.

По согласованию изготовителя с потребителем арматурную сталь класса прочности At800 и выше допускается изготавливать гладкой.

4.4 Арматурная сталь с профилем, соответствующим рисунку 1, представляет собой круглые стержни с двумя продольными ребрами или без них и с расположенными под углом к продольной оси стержня поперечными серповидными выступами высотой h по середине, не пересекающимися

ГОСТ 10884—94

с продольными ребрами и идущими по многозаходной винтовой линии, имеющей на сторонах профиля разное направление.

4.4.1 Угол между поперечными выступами и продольной осью стержня β рекомендуется принимать равным 45° .

Допускается указанный угол принимать от 35° до 70° .

4.4.2 Угол наклона боковых граней поперечных выступов α_b должен быть от 30° до 45° .

4.4.3 Расстояние между окончаниями поперечных выступов C не должно превышать значений, указанных в таблице 1.




Рисунок 1

Таблица 1

В миллиметрах

Номинальный диаметр арматурной стали (номер профиля)	Параметры периодического профиля							Размеры маркировочных знаков			
	d	h, не менее	d ₁		t*	b	b ₁	C, не более			
			номинальный	отклонения при точности				h ₁	l _m	b ₂	
			обычной	повышенной							d ₃
6	5,8	0,4	7,0	+0,8 -1,0	±0,6	5	0,6	1,0	1,9	0,4	2
8	7,7	0,6	9,3			6	0,8	1,25	2,5	0,6	
10	9,5	0,8	11,5			7	1,0	1,5	3,1	0,8	4
12	11,3	1,0	13,7	+0,9 -1,6		8	1,2		3,8	1,0	
14	13,3	1,1	15,9			9	1,4		4,4	1,1	3
16	15,2	1,2	18,0			10	1,6		5,0	1,2	
18	17,1	1,3	20,1			11	1,8	2,0	5,6	1,3	
20	19,1	1,4	22,3	+1,2 -1,8	±0,8	12	2,0		6,3	1,4	3
22	21,1	1,5	24,5			14	2,2		6,9	1,5	5
25	24,1	1,6	27,7			15	2,5		7,9	1,6	
28	27,0	1,8	31,0			17	2,8	2,5	8,8	1,8	4
32	30,7	2,0	35,1	+1,7 -2,5	±1,2	18	3,2		10,0	2,0	
36	34,5	2,3	39,5			19	3,6	3,0	11,3	2,3	
40	38,4	2,5	43,8			20	4,0		12,5	2,5	6

* Предельные отклонения составляют ±15 %.

4.4.4 Для арматурной стали диаметрами 6, 8 и 10 мм допускается сопряжение продольного ребра с поперечными выступами равной высоты при отношении $h/t \geq 0,075$.

Значения и допускаемые отклонения размера d_2 соответствуют приведенным в таблице 1 для размера d_1 .

Овальность стержней (разность между d_1 и d_2 в одном сечении) не должна превышать суммы плюсового и минусового предельных отклонений по размеру d_1 .

4.4.5 Размеры, на которые не установлены предельные отклонения, приведены для построения калибра и на готовом прокате их не контролируют.

4.5 Номинальные диаметры арматурной стали, площади поперечного сечения, линейная плотность (масса стержня длиной 1 м), предельные отклонения по размерам и массе, овальность и кривизна стержней должны соответствовать установленным таблицей 1 и ГОСТ 5781.

Примечание — Номинальный диаметр арматурной стали периодического профиля (номер профиля) соответствует номинальному диаметру равновеликой по площади поперечного сечения гладкой арматурной стали.

4.6 Арматурную сталь диаметром 10 мм и более изготавливают в виде стержней длиной, оговоренной в заказе.

Арматурную сталь диаметром 6 и 8 мм изготавливают в мотках. Изготовление арматурной стали классов Ат400С, Ат500С и Ат600С диаметром 10 мм допускается в мотках.

4.6.1 Стержни изготавливают мерной длины от 5,3 до 13,5 м. Допускается изготовление стержней мерной длиной до 26 м.

Длина стержней — по требованию потребителя.

4.6.2 Свариваемую арматурную сталь допускается поставлять в виде стержней:

- мерной длины с немерными отрезками длиной не менее 2 м в количестве не более 15 % массы партии;

- немерной длины от 6 до 12 м. В партии такой арматурной стали допускается наличие стержней длиной от 3 до 6 м в количестве не более 7 % массы партии.

4.7 Предельные отклонения по длине стержней мерной длины должны соответствовать требованиям ГОСТ 5781.

4.8 Обозначение арматурной стали должно содержать:

- номинальный диаметр (номер профиля), мм;

- обозначение класса прочности (4.1);

ГОСТ 10884—94

- обозначение ее эксплуатационных характеристик — свариваемости (индекс С), стойкости против коррозионного растрескивания (индекс К).

П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й

Арматурная сталь диаметром 20 мм, класса прочности At800:

20At800 ГОСТ 10884—94

То же, диаметром 10 мм, класса прочности At400, свариваемой (С):

10At400C ГОСТ 10884—94

То же, диаметром 16 мм, класса прочности At600, стойкой против коррозионного растрескивания (К):

16At600K ГОСТ 10884—94

5 Технические требования

5.1 Арматурную сталь изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

5.2 Арматурная сталь изготавливается из углеродистой и низколегированной стали с массовой долей химических элементов по ковшовой пробе, приведенной в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

Класс арматурной стали	Массовая доля химических элементов, %				
	углерода, не более	марганца	кремния	серы	фосфора
				не более	
At400C	0,24				
At500C		0,5—1,5	Не более 0,65		
At600C, At600K, At800, At800K, At1000, At1000K	0,32	0,6—2,3	0,6—2,4	0,045	0,045
At1200		0,6—1,0	1,5—2,3		

П р и м е ч а н и я

1 Для арматурной стали классов At400C и At500C при обеспечении механических свойств и свариваемости допускается массовая доля кремния до 1,2 %.

2 Для арматурной стали класса At500C допускается массовая доля углерода не более 0,37 %.

3 Рекомендуемые марки стали и их химический состав приведены в приложении А.

5.3 Для свариваемой арматурной стали класса At400C углеродный эквивалент, определяемый по формуле $C_{экв} = C + Mn/8 + Si/7$, должен быть не менее 0,32 %, класса At500C — не менее 0,40 %, класса At600C — не менее 0,44 %.

В указанной формуле C, Mn и Si — массовые доли соответствующих химических элементов.

5.4 Предельные отклонения по химическому составу в готовом прокате от норм, установленных таблицей 2, должны соответствовать приведенным в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

Химический элемент	Пред. откл., %
Углерод	+0,02
Марганец	+0,10
Кремний	±0,10
Сера	+0,005
Фосфор	+0,005

5.5 Свариваемость и стойкость против коррозионного растрескивания арматурной стали обеспечиваются химическим составом и технологией изготовления в соответствии с приложением Б.

5.6 Механические свойства арматурной стали до и после электронагрева, а также результаты испытаний ее на изгиб должны соответствовать требованиям, установленным таблицей 4.

Таблица 4

Класс прочности арматурной стали	Номинальный диаметр, мм	Температура электронагрева, °C	Механические свойства				Испытание на изгиб в холодном состоянии, градус	Диаметр оправки (d номинальный диаметр стержня)		
			временное сопротивление разрыву σ_b , Н/мм ²	Условный или физический предел текучести $\sigma_{0,2}(\sigma_r)$, Н/мм ²	Относительное удлинение, %					
					δ_5	δ_p				
не менее										
At400	6—40	—	550	440	16	—	90	3d		
At500	6—40	—	600	500	14	—	90	3d		
At600	10—40	400	800	600	12	4	45	5d		
At800	10—32*	400	1000	800	8	2	45	5d		
At1000	10—32	450	1250	1000	7	2	45	5d		
At1200	10—32	450	1450	1200	6	2	45	5d		

* Для арматурной стали класса At800К диаметром 18—32 мм.

П р и м е ч а н и я

- 1 Для арматурной стали класса At600С допускается снижение временного сопротивления разрыву на 50 Н/мм² ниже норм, установленных таблицей, при увеличении относительного удлинения δ_5 на 2 % (абс.) и равномерного удлинения δ_p на 1 % (абс.).
- 2 Для арматурной стали классов At400С, At500С и At600С в стержнях временное сопротивление разрыву не должно превышать значений, приведенных в таблице, более чем на 200 Н/мм².
- 3 Для арматурной стали класса прочности At1200 в состоянии поставки допускается снижение условного предела текучести до 1150 Н/мм².
- 4 При испытании арматурной стали классов прочности At800, At1000 и At1200 непосредственно после прокатки допускается снижение показателей пластичности на 1 % (абс.).

Статистические показатели механических свойств арматурной стали должны соответствовать установленным таблицей 5 и приложением В.

Таблица 5

Номинальный диаметр арматурной стали (номер профиля), мм	Статистические показатели механических свойств							
	Среднеквадратическое отклонение, Н/мм ²				Отношения			
	S		S_0		S / \bar{X}		S_0 / \tilde{X}	
	$\sigma_{0,2}(\sigma_r)$	σ_b	$\sigma_{0,2}(\sigma_r)$	σ_b	$\sigma_{0,2}(\sigma_r)$	σ_b	$\sigma_{0,2}(\sigma_r)$	σ_b
10—14	90	90	50	50	0,09	0,08	0,06	0,05
Св. 14	80	80	45	45	0,08	0,07	0,05	0,04

П р и м е ч а н и я

- 1 S — среднеквадратическое отклонение параметра в генеральной совокупности испытаний;
- S_0 — среднеквадратическое отклонение параметра в партии;
- \bar{X} — среднее значение параметра в генеральной совокупности испытаний;
- \tilde{X} — минимальное среднее значение параметра в партии.
- 2 Для арматурной стали классов At400С и At500С диаметром 6—10 мм в мотках значения S , S_0 , S / \bar{X} и S_0 / \tilde{X} принимают в соответствии с ГОСТ 5781 для арматурной стали класса А-III.

ГОСТ 10884—94

5.7 По требованию потребителя регламентируют требования по релаксации напряжений, усталостной прочности и по испытанию на изгиб с разгибом.

5.7.1 Для арматурной стали классов прочности At800, At1000 и At1200 релаксация напряжений не должна превышать 4 % за 1000 ч при исходном усилии, составляющем 70 % максимального усилия, соответствующего временному сопротивлению разрыва по таблице 4.

Нормы не являются браковочными до 01.01.97.

5.7.2 Арматурная сталь классов прочности At800, At1000 и At1200 должна выдерживать без разрушения 2 млн. циклов напряжения, составляющего 70 % номинального предела прочности на растяжение. Интервал напряжения для гладкой арматурной стали должен составлять 245 Н/мм², для арматурной стали периодического профиля — 195 Н/мм².

Нормы не являются браковочными до 01.01.97.

5.7.3 Для арматурной стали классов At400C, At500C и At600C испытание на изгиб может быть заменено испытанием на изгиб с разгибом в соответствии с приложением Г.

После испытания ни один из испытываемых образцов не должен иметь разрывов или трещин, видимых невооруженным глазом.

5.8 Для арматурной стали классов прочности At800, At1000 и At1200 условный предел упругости $\sigma_{0,02}$ должен быть не менее $0,85\sigma_{0,2}$.

5.9 Качество поверхности арматурной стали должно соответствовать требованиям ГОСТ 5781.

5.10 Маркировка, наносимая при прокатке

5.10.1 Арматурная сталь периодического профиля имеет маркировку класса прочности и предприятия-изготовителя, наносимую при ее прокатке в виде маркировочных коротких поперечных ребер или точек на поперечных выступах, в соответствии с приложением Д.

5.10.2 Маркировочные короткие поперечные ребра высотой 0,5 мм, не выходящие за пределы габаритного размера по окружности диаметром d_1 , располагают на поверхностях, примыкающих к продольным ребрам (рисунки 1а и 1в).

Т а б л и ц а 6

Класс прочности арматурной стали	Число поперечных выступов в интервале t_1
At400	3
At500	1
At600	4
At800	5
At1000	6
At1200	7

5.10.3 Маркировочные точки высотой, равной высоте поперечного выступа, представляют собой конусообразные утолщения на поперечных выступах (рисунок 1б).

Диаметр основания конусообразного утолщения приведен в таблице 1.

5.10.4 Класс прочности арматурной стали обозначают числом поперечных выступов согласно таблице 6 в интервале t_1 по рисунку 1.

5.11 При отсутствии прокатной маркировки

концы стержней или связки арматурной стали соответствующего класса должны быть окрашены несмыvableй краской следующих цветов:

- At400C — белой;
- At500C — белой и синей;
- At600 — желтой;
- At600C — желтой и белой;
- At600K — желтой и красной;
- At800 — зеленой;
- At800K — зеленой и красной;
- At1000 — синей;
- At1000K — синей и красной;
- At1200 — черной.

Допускается окраска связок на расстоянии 0,5 м от концов.

5.12 Стержни упаковывают в связки массой до 10 т, перевязанные проволокой. По требованию потребителей стержни упаковывают в связки массой до 3 т.

5.13 При поставке в мотках каждый моток должен состоять из одного отрезка арматурной стали. Масса мотка — до 3 т.

Моток должен быть равномерно перевязан по окружности не менее чем в четырех местах. Каждая из этих вязок должна иметь промежуточную стяжку (вязку), которая располагается на уровне средней толщины мотка.

5.14 К каждому мотку или связке стержней должен быть прочно прикреплен ярлык, на котором указывают:

- товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение арматурной стали (4.8);
- номер партии;
- клеймо технического контроля.

5.15 При несоответствии механических свойств арматурной стали маркировке, нанесенной при ее прокатке, фактический класс прочности должен быть указан на ярлыке и в документе о качестве, а концы стержней должны быть окрашены краской в соответствии с 5.11.

6 Правила приемки

6.1 Арматурную сталь принимают партиями.

Партия должна состоять из арматурной стали одного класса и одного диаметра, изготовленной из одной плавки-ковша.

Масса партии — по ГОСТ 5781.

6.2 Для контроля геометрических параметров арматурной стали и ее линейной плотности (массы стержня длиной 1 м) от партии отбирают:

- при поставке в стержнях — не менее 5 % от партии;
- при поставке в мотках — два мотка.

6.3 Для проверки химического состава стали отбирают одну пробу от плавки-ковша.

Отбор проб — по ГОСТ 7565.

6.4 Для контроля механических свойств арматурной стали от партии отбирают для испытания на растяжение до и после электронагрева по два образца.

Для испытания на изгиб от партии отбирают два образца.

6.5 Контроль временного сопротивления разрыву и условного предела текучести после электронагрева проводят при отсутствии в технологическом процессе специального отпуска или наличии отпуска с нагревом ниже температур, указанных в таблице 4.

6.6 Для контроля релаксации напряжений, усталостной прочности и изгиба с разгибом (при регламентации этих параметров по требованию потребителя) от партии отбирают для испытаний:

- на релаксацию напряжений и изгиб с разгибом — по четыре образца;
- на усталостную прочность — шесть образцов.

6.7 Отбор образцов для контроля механических свойств и испытаний на изгиб, а также на релаксацию напряжений, усталостную прочность и изгиб с разгибом проводят по ГОСТ 7564.

Интервал отбора образцов должен быть не менее половины времени, затраченного на прокатку арматурной стали этой партии.

6.8 Определение статистических показателей прочностных характеристик арматурной стали — в соответствии с приложением Б.

6.9 Контроль механических свойств допускается проводить неразрушающими методами в соответствии с нормативно-технологической документацией.

6.10 При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей, повторные испытания следует проводить по ГОСТ 7566.

6.11 Партия арматурной стали должна сопровождаться документом о качестве по ГОСТ 7566 с дополнительными данными:

- номинальный диаметр (номер профиля), мм;
- класс арматурной стали;
- механические свойства до и после электронагрева;
- минимальное среднее значение \bar{X}_i и среднеквадратическое отклонение S_0 значений временного сопротивления разрыву σ_b и предела текучести $\sigma_{0,2}$ (σ_t) в партии;
- результаты испытаний на изгиб в холодном состоянии;
- значения равномерного удлинения.

При регламентации по требованию потребителя релаксации напряжений, усталостной прочности и изгиба с разгибом (5.7) в документе о качестве приводят результаты испытаний этих характеристик.

ГОСТ 10884—94

По требованию потребителя должен быть указан химический состав стали.

7 Методы контроля

7.1 Геометрические параметры арматурной стали проверяют измерительным инструментом необходимой точности.

7.1.1 Диаметр и овальность арматурной стали определяют как среднеарифметическое значение трех измерений, проведенных на участке длиной 1 м.

7.1.2 Высоту выступов определяют как среднеарифметическое значение измерений в середине двух соседних выступов каждого ряда рифления с точностью 0,01 мм.

7.1.3 Шаг поперечных выступов и расстояние между окончаниями поперечных выступов С (рисунок 1) определяют как среднеарифметическое значение трех измерений каждого рифления с точностью 0,1 мм.

7.1.4 Размеры измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца стержня или не менее 3000 мм от конца мотка.

7.2 Линейную плотность арматурной стали определяют как среднеарифметическое значение массы двух образцов длиной 1 м, взвешенных с точностью до 0,01 кг. Длину образца измеряют с точностью 0,001 м.

7.3 Химический состав стали определяют по ГОСТ 12344 — ГОСТ 12348, ГОСТ 12350, ГОСТ 12352, ГОСТ 12355, ГОСТ 12356 — ГОСТ 12360, ГОСТ 18895 или другими методами, не уступающими по точности измерения требованиям указанных стандартов.

При разногласиях в оценке результатов химический состав стали следует определять установленными этими стандартами методами.

7.4 Испытание на растяжение — по ГОСТ 12004.

Для определения механических свойств следует применять номинальную площадь поперечного сечения арматурной стали.

7.5 Методика нагрева образцов для контроля временного сопротивления разрыву и условного предела текучести после нагрева устанавливается по согласованию изготовителя с потребителем.

Допускается применение печного нагрева при температурах на 50 °С ниже указанных в таблице 4 и выдержке образцов после их нагрева 15 мин.

7.6 Испытание на изгиб в холодном состоянии — по ГОСТ 14019 на образцах сечением, равным сечению проверяемого профиля.

7.7 Испытание на релаксацию напряжений, усталостную прочность и изгиб с разгибом проводят по нормативно-технической документации.

8 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7566.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

Рекомендуемые марки стали

1 Рекомендуемые марки углеродистой и низколегированной стали для изготовления арматурной стали соответствующих классов приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

Класс арматурной стали	Обозначение по ранее действовавшей НТД	Номинальный диаметр, мм	Марка стали
At400C	—	6—40	Ст3сп, Ст3пс
At500C			Ст5сп, Ст5пс
At600 At600C At600K	At-IV At-IVC At-IVK	10—40	20ГС 25Г2С, 35ГС, 28С, 27ГС 10ГС2, 08Г2С, 25С2Р
At800	At-V	10—32	20ГС, 20ГС2, 08Г2С, 10ГС2, 28С, 25Г2С, 22С
		18—32	35ГС, 25С2Р, 20ГС2
At800K	At-VK	18—32	35ГС, 25С2Р
At1000 At1000K	At-VI At-VIK	10—32	20ГС, 20ГС2, 25С2Р 20ХГС2
At1200	At-VII	10—32	30ХС2

2 Химический состав углеродистой стали — по ГОСТ 380, низколегированной — по нормам, приведенным в таблице А.2, марок 35ГС и 25Г2С — по ГОСТ 5781 с дополнительными требованиями по пункту 3 настоящего приложения.

3 В стали марки 35ГС, предназначенной для изготовления арматурной стали классов At600C, At800 и At800K, массовая доля углерода должна быть 0,28 % — 0,33 %, а массовая доля марганца 0,9 % — 1,2 %.

Таблица А.2

Марка стали	Массовая доля химических элементов, %							
	углерода	марганца	кремния	хрома	серы	фосфора	никеля	меди
				не более				
08Г2С	0,05—0,15	1,5—2,3	0,7—1,0	0,30	0,025	0,030	0,30	0,30
10ГС2	0,08—0,14	1,0—1,5	1,6—2,1	0,30	0,045	0,045	0,30	0,30
20ГС	0,17—0,22	1,0—1,5	1,0—1,5	0,30	0,040	0,040	0,30	0,30
20ГС2	0,17—0,22	1,0—1,5	1,7—2,4	0,30	0,040	0,040	0,30	0,30
20ХГС2	0,17—0,22	1,0—1,5	1,7—2,4	0,80—1,20	0,040	0,040	0,30	0,30
25С2Р	0,20—0,29	0,5—0,9	1,2—1,7	0,30	0,045	0,045	0,30	0,30
28С	0,25—0,32	0,6—0,9	0,9—1,2	—	0,045	0,040	—	0,30
30ХС2	0,26—0,32	0,6—0,9	1,6—2,2	0,60—0,90	0,040	0,040	—	—
27ГС	0,24—0,30	0,9—1,3	1,0—1,5	0,30	0,045	0,045	0,30	0,30
22С	0,17—0,25	0,6—0,9	0,9—1,2	—	0,035	0,040	—	—

ГОСТ 10884—94

Продолжение табл. А.2

П р и м е ч а н и я

1 В стали марки 08Г2С, предназначеннной для изготовления арматурной стали класса Ат600К, массовая доля кремния должна быть 0,6 % — 1,2 %.

2 Для стали, из которой изготавливают арматурную сталь классов Ат600, Ат600С, Ат600К, Ат800 и Ат800К, допускается увеличение массовой доли серы и фосфора до 0,045 % каждого.

3 Для стали марки 25С2Р массовая доля бора должна быть 0,001 % — 0,005 %, титана — 0,01 % — 0,03 %.

4 Для арматурной стали всех классов массовая доля мышьяка должна быть не более 0,08 %.

5 Для стали марки 22С массовая доля титана должна быть не более 0,05 %, алюминия — не более 0,10 %.

4 Предельные отклонения по химическому составу в готовом прокате из углеродистой стали — по ГОСТ 380, из низколегированной стали — по таблице А.3.

Т а б л и ц а А.3

Химический элемент	Пред. откл. %	Химический элемент	Пред. откл. %
Углерод	+0,02	Сера	+0,005
Марганец	+0,10	Фосфор	+0,005
Кремний	±0,10	Никель	+0,05
Хром	+0,05	Медь	+0,05

П р и м е ч а н и е — Для арматурной стали классов прочности Ат600, Ат800 и Ат1000 (кроме стали марки 35ГС) при соблюдении норм механических свойств и стойкости против коррозионного растрескивания минусовые отклонения по химическому составу (исключая кремний) не являются браковочным признаком.

5 Арматурная сталь классов Ат800К, изготовленная из стали марки 35ГС, должна иметь на поверхности отпущеный слой толщиной не менее 0,3 мм и твердостью не более 280 HV.

5.1 Контроль толщины отпущеного слоя и его твердости проводят на двух образцах, отобранных от партии.

Отбор темплетов для контроля толщины и твердости поверхностного отпущеного слоя проводят по ГОСТ 10243.

5.2 Определение толщины и твердости поверхностного отпущеного слоя проводят на протравленных темплетах (толщина слоя контролируется по минимальной глубине во впадине между поперечными выступами профиля). Измерение твердости — по ГОСТ 2999.

6 Арматурная сталь классов Ат800 и Ат800С, изготавляемая из стали марки 35ГС, должна подвергаться 100 %-ному неразрушающему контролю по длине стержней на соответствие временного сопротивления разрыву (таблица 4 настоящего стандарта).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)

Требования к стойкости против коррозионного растрескивания и свариваемости арматурной стали

1 Стойкость против коррозионного растрескивания и свариваемость арматурной стали обеспечиваются ее химическим составом в соответствии с требованиями 5.2—5.4 настоящего стандарта, уровнем ее механических свойств согласно таблице 4 и технологией изготовления, установленной технологическим регламентом.

2 Для арматурной стали, стойкой против коррозионного растрескивания при испытании образцов в нитратном растворе, состоящем из 600 частей по массе азотного кальция, 50 частей по массе азотнокислого аммония и 350 частей по массе воды при температуре 98—100 °С и при напряжении, равном $0,9\sigma_{0,2}$ (принимаемым по таблице 4 настоящего стандарта), время до разрушения от коррозионного растрескивания должно составлять не менее 100 ч.

3 Для свариваемой термомеханически упрочненной арматурной стали сварные соединения по типу, конструкции и размерам, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 14098, должны иметь временное сопротивление разрыву не менее $0,9\sigma_b$, указанного в таблице 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Требования к статистическим показателям прочностных характеристик

1 Предприятие-изготовитель гарантирует потребителю средние значения прочностных характеристик арматурной стали (временного сопротивления разрыву и условного или физического предела текучести до и после электронагрева) в генеральной совокупности \bar{X}_i и минимальные средние значения указанных характеристик в каждой партии-плавке \tilde{X}_i , исходя из следующих условий:

$$\bar{X}_i \geq X_{i\text{ бр}} + 1,64S;$$

$$\tilde{X}_i \geq X_{i\text{ бр}};$$

$$\tilde{X}_i \geq 0,9X_{i\text{ бр}} + 3S_0,$$

где $X_{i\text{ бр}}$ — браковочные значения прочностных характеристик, установленные таблицей 4;

S — среднеквадратическое отклонение параметров в генеральной совокупности испытаний;

S_0 — среднеквадратическое отклонение параметра в партии.

2 Требуемые показатели качества арматурной стали обеспечиваются соблюдением технологии производства арматурной стали при ее массовом изготовлении и контролируются в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего стандарта.

3 Значения \bar{X}_i , \tilde{X}_i , S и S_0 определяют на основании результатов испытания в соответствии с положениями приложения Е.

4 При необходимости проверки потребителем прочностных характеристик арматурной стали до и после ее электронагрева до температур, указанных в таблице 4, а также в случаях разногласий в оценке качества арматурной стали от каждой партии проводят испытания шести образцов, взятых из разных связок (мотков) и стержней, и по результатам этих испытаний проверяют выполнение для соответствующих характеристик условий:

$$X_{\min} \geq \tilde{X}_i - 1,64S_0;$$

$$\bar{X}_6 \geq \tilde{X}_i \geq X_{i\text{ бр}},$$

где X_{\min} — минимальное значение проверяемого параметра из результатов испытания шести образцов;

\tilde{X}_i — минимальное среднее значение проверяемого параметра для данной партии;

S_0 — среднеквадратическое отклонение проверяемого параметра в партии-плавке;

\bar{X}_6 — среднее значение проверяемого параметра по результатам испытания шести образцов;

$X_{i\text{ бр}}$ — браковочное значение проверяемого параметра, установленное таблицей 4.

Значения \tilde{X}_i и S_0 — по данным документа о качестве этой партии арматурной стали.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

Требования к испытанию на изгиб с разгибом

Испытание на изгиб с последующим разгибом заключается в пластической деформации образца из стержневой арматурной стали путем изгиба до достижения заданного угла в нагреве и охлаждении изогнутого образца при заданных условиях и последующем разгибе (обратном изгибе) под действием силы в направлении, противоположном первоначальному.

ГОСТ 10884—94

Оси двух опор при изгибе и последующем разгибе должны оставаться в плоскости, перпендикулярной к направлению действия силы.

Испытание должно проводиться на универсальных испытательных машинах или прессах, оборудованных устройствами для изгиба и разгиба. Схемы устройств приведены на рисунках Г.1 и Г.2.

Испытание должно проводиться со скоростью не более 20 град/с таким образом, чтобы в зоне растяжения находились поперечные ребра образца из стержневой арматурной стали.

Расстояние между опорами l не должно изменяться при испытании и должно быть равно

$$l = (D + 3d) + d/2,$$

где D — диаметр оправки (таблица Г.1).

Угол изгиба до нагрева (старения) должен составлять 90° .

Изогнутый образец подвергают старению путем нагрева до 100°C с выдержкой при этой температуре не менее 30 мин и затем охлаждают на воздухе до температуры от 10 до 35°C .

После охлаждения образца проводят испытание на разгиб до угла разгиба 20° (рисунок Г.3).

Оба угла измеряют перед освобождением от нагрузки.

Испытуемый образец арматурной стали классов At400С и At500С изгибают вокруг оправки, диаметр которой приведен в таблице Г.1.

Т а б л и ц а Г.1

В миллиметрах

Диаметр оправки при номинальном диаметре арматурной стали								
6	8	10	12	16	20	25	32	40
32	40	50	63	100	160	200	320	400

Диаметр оправки для арматурной стали диаметрами 14, 18 и 28 мм, а также для арматурной стали классов прочности At600, At800, At1000 и At1200 должен быть согласован изготовителем с потребителем.

Образец считается выдержавшим испытание при отсутствии трещин, видимых без применения увеличительных средств.




Рисунок Г.1




Рисунок Г.2






Рисунок Г.3

1 исходное состояние; 2 положение после изгиба; 3 положение после разгиба

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Структура маркировки арматурной стали периодического профиля, наносимая при маркировке

1 Маркировка арматурной стали периодического профиля, наносимая при ее прокатке в виде маркировочных коротких поперечных ребер или точек на поперечных выступах профиля, имеет следующую структуру:

- знак начала маркировки;
- обозначение предприятия-изготовителя;
- обозначение класса прочности арматурной стали.


1.1 Знак начала маркировки обозначают в виде двух маркировочных коротких поперечных ребер, примыкающих к противоположным продольным ребрам, либо двух маркировочных точек на соседних поперечных выступах профиля.

1.2 За знаком начала маркировки обозначают предприятие-изготовитель числом поперечных выступов n_1 в интервале t_2 между маркировочными знаками в виде коротких поперечных ребер, расположенных у продольного ребра, или точек на поперечных выступах профиля (см. рисунок Д.1)

П р и м е ч а н и е — Обозначения конкретных предприятий-изготовителей приводятся в нормативно-технической документации.

1.3 Обозначение класса прочности арматурной стали в соответствии с 5.10.4 настоящего стандарта располагают за обозначением предприятия-изготовителя.

2 Примеры маркировки арматурной стали приведены на рисунке Д.1.



М а р к и р о в к а

a) в виде маркировочных точек на поперечных выступах профиля изготовитель — Череповецкий металлургический комбинат ($n_1 = 3$), арматурная сталь класса прочности Ат600 ($n_2 = 4$)

б) в виде маркировочных коротких поперечных ребер изготовитель — Сулинский металлургический завод ($n_1 = 3$), арматурная сталь класса прочности Ат800 ($n_2 = 5$)

Рисунок Д.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Методика определения статистических показателей прочностных характеристик арматурной стали

1 Настоящая методика устанавливает порядок применения статистических методов контроля для анализа и регулирования уровня качества арматурной стали, изготавляемой в виде отдельных стержней или в мотках, при ее массовом производстве и применяется при оценке надежности ее прочностных характеристик и арматурной стали в целом, а также для контроля стабильности технологического процесса при производстве арматурной стали.

2 Для определения статистических показателей установленных стандартом прочностных характеристик арматурной стали (временного сопротивления разрыву и условного или физического предела текучести до и после электронагрева) используют результаты контрольных испытаний, называемые генеральной совокупностью.

Соответствие прочностных характеристик арматурной стали требованиям стандарта определяют на основании статистической обработки результатов испытаний арматурной стали, образующих выборку из генеральной совокупности контрольных испытаний конкретного параметра прочностных характеристик арматурной стали.

Выводы, сделанные на основании выборки, относятся ко всей генеральной совокупности.

3 Выборка, на основании которой проводят определение статистических показателей, должна быть представительной и охватывать достаточно длительный промежуток времени (не менее трех месяцев), в течение которого технологический процесс производства данной арматурной стали не изменялся.

Число партий-плавок в каждой выборке должно быть не менее 50.

4 В выборку должны входить результаты контрольных испытаний арматурной стали одного класса, прокатанной на один или группы близких профилеразмеров из одной марки стали при одном способе ее выплавки.

5 При формировании выборки необходимо соблюдение условия случайного отбора образцов от каждой партии.

Оценку аномальности результатов испытаний и проверку однородности выборки проводят по нормативно-технической документации.

6 При статистической обработке результатов контрольных испытаний определяют среднее значение конкретного параметра прочностных характеристик арматурной стали в выборке (генеральной совокупности) — \bar{X}_i , среднеквадратическое отклонение этого параметра в данной выборке — S и среднеквадратическое отклонение в партии-плавке — S_0 , а также среднеквадратическое отклонение плавочных средних — S_1 .

Значения \bar{X}_i и S определяют по нормативно-технической документации.

Значение S_0 определяют экспериментальным методом не менее чем по двум плавкам для каждой марки стали, одного класса и диаметра арматурной стали путем случайного отбора не менее 100 проб от каждой плавки.

Значение S_1 определяют по формуле

$$S_1 = \sqrt{S^2 - S_0^2}.$$

7 Проверку стабильности характеристик \bar{X}_i и S проводят в соответствии с ОСТ 14—34.

8 Минимальное среднее значение конкретного параметра прочностных характеристик арматурной стали (σ_b , $\sigma_{0,2}$ или σ_t) в каждой партии-плавке \tilde{X}_i определяют по формуле

$$\tilde{X}_i = \bar{X}_i - 1,64S_1.$$

Минимальное значение результатов испытания двух образцов ($n = 2$) в каждой партии, подвергаемой контролю, должно быть не менее X_{\min} , определяемого по формуле

$$X_{\min} \geq \tilde{X}_i - 1,64S_0,$$

где \tilde{X}_i — среднее значение конкретного параметра прочностных характеристик арматурной стали в выборке (генеральной совокупности);

S_0 и S — характеристики, определяемые по пункту 6 настоящего приложения.

9 Для обеспечения гарантии потребителю установленных стандартом прочностных характеристик арматурной стали с вероятностью 0,95 должны удовлетворяться следующие условия:

$$\bar{X}_i \geq \tilde{X}_{i\text{бп}} + 1,64S;$$

$$\tilde{X}_i \geq 0,9X_{i\text{бп}} + 3S_0;$$

$$\tilde{X}_i \geq X_{i\text{бп}},$$

где \bar{X}_i — среднее значение проверяемого параметра прочностных характеристик арматурной стали в выборке (генеральной совокупности);

$X_{i\text{бп}}$ — браковочное значение этого параметра, установленное таблицей 4 настоящего стандарта;

S — среднеквадратическое отклонение проверяемого параметра в выборке;

\tilde{X}_i — минимальное среднее значение проверяемого параметра в данной партии (п. 8 настоящего приложения);

S_0 — среднеквадратическое отклонение проверяемого параметра в партии.

МКС 77.140.15

B22

ОКП 09 3100;
09 3200;
09 3300;
09 3400

Ключевые слова: сталь арматурная термомеханически упрочненная, гладкая, периодического профиля, класс прочности, железобетонные конструкции